

SCHEDA TECNICA

Pietra di Apricena — Bronzetto

Beige con clasti chiari

Calcare a grana fine, colore beige con clasti più chiari, estratto in cava propria ad Apricena (FG). Il contrasto discreto tra fondo e inclusioni gli dà una profondità materica che lo rende adatto tanto a contesti contemporanei quanto a restauri di edifici storici.

DATI TECNICI

8 parametri

Peso specifico	2,71 g/cm³
Resistenza a compressione	Rm = 185 MPa (dev.std. 11 MPa)
Resistenza a compressione (post gelo/disgelo)	Rmg = 169 MPa (dev.std. 11 MPa) — dopo 48 cicli gelo/disgelo
Resistenza a flessione	Rtfm = 17,7 MPa (dev.std. 2,6 MPa)
Resistenza a flessione (post gelo/disgelo)	Rtfmg = 17,9 MPa (dev.std. 3,7 MPa) — dopo 48 cicli gelo/disgelo
Resistenza all'abrasione	20,4 mm
Assorbimento d'acqua	0,2%
Resistenza allo scivolamento	URSV medio = 24

TIPI DISPONIBILI

Tipo M (in falda)	Tipo R (controfalda)	Tipo CIO (Dark)
Tipo 05 (Light)		