

SCHEDA TECNICA

Pietra di Apricena — Fiorito

Chiaro con venature rosate

Calcare a grana fine, colore chiaro di fondo con venature rosate, estratto in cava propria ad Apricena (FG). Conosciuto anche come Fiorito Adriatico, deve il nome alle inclusioni calcaree che punteggiano la superficie come piccoli fiori. Una pietra luminosa, ideale per ambienti che cercano calore senza rinunciare alla raffinatezza.

DATI TECNICI

8 parametri

Peso specifico	2,72 g/cm³
Resistenza a compressione	Rm = 187 MPa (dev.std. 18 MPa)
Resistenza a compressione (post gelo/disgelo)	Rmfg = 162 MPa (dev.std. 21 MPa) — dopo 48 cicli gelo/disgelo
Resistenza a flessione	Rtfm = 18,6 MPa (dev.std. 4,4 MPa)
Resistenza a flessione (post gelo/disgelo)	Rtfmfg = 15,2 MPa — dopo 48 cicli gelo/disgelo
Resistenza all'abrasione	20,1 mm
Assorbimento d'acqua	0,2%
Resistenza allo scivolamento	URSV medio = 45

TIPI DISPONIBILI

Adriatico tipo TF	Tipo SG (Adriatico)	Tipo FR
In falda (cross cut)		