

SCHEDA TECNICA

Pietra di Apricena — Serpeggiante

Beige con striature chiare e scure

Calcare a grana fine, colore a striature beige chiare e scure, estratto in cava propria ad Apricena (FG). Il disegno a serpentina che dà il nome alla varietà rende ogni lastra riconoscibile: una texture continua, mai ripetitiva, che si presta a grandi superfici continue — pavimenti, rivestimenti, elementi su misura.

DATI TECNICI

8 parametri

Peso specifico	2,71 g/cm³
Resistenza a compressione	Rm = 202 MPa (dev.std. 12 MPa)
Resistenza a compressione (post gelo/disgelo)	Rmg = 202 MPa (dev.std. 12 MPa) — dopo 48 cicli gelo/disgelo
Resistenza a flessione	Rtfm = 17,3 MPa (dev.std. 2,5 MPa)
Resistenza a flessione (post gelo/disgelo)	Rtfmg = 17,4 MPa (dev.std. 3,6 MPa) — dopo 48 cicli gelo/disgelo
Resistenza all'abrasione	20,4 mm
Assorbimento d'acqua	0,2%
Resistenza allo scivolamento	URSV medio = 24

TIPI DISPONIBILI

Tipo E h 100 cm	Tipo OD h 50 cm	Tipo MI h 70 cm
Tipo C h 70 cm	Tipo FA h 70 cm	Tipo I h 80 cm
Tipo S h 60 cm	Tipo P h 95 cm	Tipo Z h 130 cm
Tipo ZE h 50 cm	Silvabella h 50 cm	Righina h 60 cm
Napoleon	Tipo MZ h 65 cm	Tipo FG h 60 cm